



bleiPLUS

Produits complémentaires

bleiCOLOR

bleiCOLOR-SK

Closoir ventilé et laque

Plomp laminé EN12588





ISO TS 16949 pour le domaine d'application: Production et commercialisation de pôles de batterie pour accumulateurs en plombs



Cachet du distributeur

RÖHR + STOLBERG GmbH . Bruchfeld 52 . 47809 Krefeld
Phone ++49 (0) 21 51-58 92-0 . Fax ++49 (0) 21 51-50 02 70
vertrieb@roehr-stolberg.de . www.roehr-stolberg.de

bleiPLUS - revêtement deux faces en étain



Réalisation d'un solin latéral



Revêtement de façade en bardeaux



Couverture de toit complète avec bleiPLUS

garantie de qualité

Matériau de base : plomb Pb99,94 CU
Norme des dimensions : DIN 59 610

contrôle de qualité

Contrôle réalisé par le fabricant selon DIN EN ISO 9002 et contrôle externe par des experts indépendants

DP Nr. 2737151.3

comportement au feu (DIN 4102)

matériaux non combustibles
Classe A 1

dimensions standard

Épaisseurs:	Largeurs:
1,25 mm	150 mm
1,50 mm	200 mm
2,00 mm	250 mm
	330 mm
	450 mm
	500 mm
	1.000 mm

D'autres dimensions sont disponibles sur demande.

bleiPLUS est également disponible en produit plissé.

L'utilisation du plomb en couverture et étanchéité est une tradition ancienne : la grande résistance à la corrosion, la grande façonnabilité, l'aspect discret et la facilité de manipulation pour les artisans confèrent au plomb une place de choix dans le bâtiment.

En outre, on reconnaît désormais de plus en plus le potentiel de recyclage élevé du matériau plomb comme une de ses propriétés essentielles.

Le revêtement en étain pur améliore nettement les propriétés des surfaces en plomb laminé standard.

Les avantages du revêtement en étain :

- Les surfaces en étain homogène empêchent tout début de dégradation des raccords du plomb. La formation de taches souvent gênantes, telles que vous pouvez les trouver sur les feuilles de plomb nouvellement posées, est éliminée.
- La surface en étain permet un bon brasage, le métal d'apport prend immédiatement et la consommation d'étain à braser est ainsi bien moins importante.

Aspect

Une fois la fabrication et la pose terminée, la surface de bleiPLUS a l'aspect caractéristique de l'étain. Avec le temps, le brillant disparaît pour faire place à un aspect patiné.

Produits complémentaires

- **Plomb laqué**, un plomb laminé laqué deux faces
- **Plomb laqué SK**, un plomb laqué autoadhésif Closoir
- **en plomb laqué**, une bande laquée deux face pour faîtage et arêtier.
- **Plomb laminé Saturn**
- **Plomb laqué Lackspray**, pour l'adaptation et la réparation des couleurs

Pose par un artisan

Nous dispensons des formations et assurons le conseil pour la pose adéquate de bleiPLUS, bleiCOLOR, bleiCOLOR-SK et de notre plomb laminé Saturne.

Pour éviter une rupture due à la dilatation, la longueur de chaque pièce ne doit pas dépasser 1 m.

Technique de pose

Conformément aux « Règles techniques » pour le traitement du plomb dans le bâtiment (éditées par la Gütegemeinschaft Bleihalbzeuge e.V., Krefeld) que vous pouvez nous commander.